

LUCERNAPRO

# BOUND GRAVEL

น้ำยาทรายล้างไม่ใช้ปูน

คู่มือและวิธีการใช้งาน



## MIXING

การผสม

แบ่งผสมน้ำยา A:B 2:1 คนน้ำยาให้เข้ากันให้ดี  
แบ่งผสมเท่าที่จะใช้

ตัวอย่างการผสม

1kg = A666ml : B 333ml

\*ตัวที่ผสมแล้ว ต้องนำไปผสมกับหินแล้วฉาบให้เสร็จภายใน 15 นาที

\*ห้ามผสมทีเดียวหมด ไม่งั้นจะทำไม่ทัน น้ำยาจะเสียสภาพ

\*แบ่งใช้น้ำยา (ที่ผสมแล้ว) 1kg ต่อหิน 20kg หรือแบ่งผสมน้อยลงเพื่อจะได้  
ฉาบง่ายขึ้น เช่น น้ำยา 500ml ต่อหิน 10kg

\*ผสมน้ำยาตามอัตราส่วนให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยๆเติมหิน คลุกให้เข้ากันให้  
ดี แล้วฉาบได้เลย



# MANUAL

## ขั้นตอนการฉาบ

1. ฉีดเกรียงด้วย sonax เพื่อให้เกรียงมีความหล่อลื่น
2. คลุกน้ำยากับหินให้ทั่ว ให้เข้ากันให้ดี แล้วฉาบความหนาประมาณ 1cm เกลี่ยให้เรียบเสมอกัน
3. หลังเสร็จงานล้างอุปกรณ์ด้วย sonax ห้ามปล่อยให้แห้งติดอุปกรณ์เด็ดขาด
4. หลังฉาบเริ่มเช็ดตัวที่ 4 ชม
5. หลังฉาบทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม. พร้อมใช้งาน

\*ฉาบแนวตั้งไม่ได้ ทำได้เฉพาะแนวนอน

## วิธีการเก็บรักษา

น้ำยาเมื่อเปิดแล้ว ส่วนที่ยังไม่ผสมปิดให้สนิท ห้ามโดนอากาศเก็บได้ประมาณ 3 เดือนครับ

# CAUTIONS

## ข้อควรระวัง

อ่านคู่มือให้ถี่นะครับ ห้ามใช้หินสีขาว งานจะออกเหลือง (หินควรใช้เบอร์ 5 ขนาดประมาณ 2-3mm)

อยากให้งานทนทานมีเพียงไม่กี่ข้อ ล้างหินให้สะอาด เรื่องนี้สำคัญมากๆ แล้วตากให้แห้งสนิท คลุกให้เข้ากันให้ดี ไม่ต้องรีบ อาจจะเสียเวลาหน่อย แต่คุ้มค่า เมื่อจบงาน ทาน้ำยาทับหน้าด้วยแปรงใจเย็นๆ เพียงแค่นี้ ทนแน่นอนครับ

1. ล้างหินแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท หินห้ามเปียกน้ำเด็ดขาด
2. ห้ามผสมทีเดียวทุกกระสอบ
3. อย่าทิ้งเม็ดกรวดตากแดด ผสมเสร็จแล้วเกลี่ยให้หมดภายใน 30 นาที